



バイオ ビニロックV.O

バイオ
ビニロックV.Oシリーズは、室内環境対応型の主に内装用のエマルジョンペイントです。
作業性、隠ぺい性にすぐれ、ツヤ消しの落ち着いた仕上がりが得られるとともに、超低臭、超低VOCを実現した、住環境にやさしい新世代の内装仕上げ材です。ベースホワイトとして、スーパーホワイト、V.O-II ホワイト(高隠ぺい型)があります。

■ 特 長

- エマルジョン樹脂、顔料、添加剤などに極力においの少ないものを使用して超低臭化を実現しました。また、VOC(揮発性有機物質)の含有量が極めて0に近いため住環境に対する安全性が非常にすぐれています。
- 防カビ剤入りで、浴室、台所などの湿度の高い場所に塗装しても、カビが生えにくくなっています。
- タッチアップ性にすぐれ、補修あとが目立ちません。
- 隠ぺい性にすぐれ、塗りやすく、落ちついたツヤ消しに仕上がります。

■ 被塗物素材

- コンクリート、モルタル、ケイカルボード、せっこうボード、ビニルクロスなど



■ 製品要綱

品番・品名	031-0700 <small>バイオ</small> ビニロックV.O-II ホワイト(高隠ぺい型)	031-0501 <small>バイオ</small> ビニロックV.Oスーパー ホワイト
特 徴	隠ぺい性にすぐれ、すかしツヤがほとんどない。パテ跡が目立たないため特に新設時の塗装に最適。作業性、仕上げ感にすぐれる。高架橋タイプで低温時の造膜性も良好。	ビニロックV.O-IIホワイトの特長に、特殊光触媒によるホルムアルデヒドの吸着分解機能や、アンモニアなどの悪臭の消臭機能を付与した高級品。汚染除去性にすぐれる。
主 な 用 途	主に建築物内部、柱、玄関、廊下などのコンクリート、モルタル、ボード類、ビニルクロス。特に、室内環境、においが気になる病院、レストラン、学校、保育園、老人ホーム、事務所、居住中の住宅の内装など	
容 量	20kg	
標準塗付量(kg/m ² ・回)	0.11~0.13	
標準塗布面積(m ² /20kg・回)	154~182	
希 釈 剤	水	
希釈割合 (重量%)	ハケ・ローラー	5~15
	スプレー	15~25
標 準 塗 装 回 数	2	
指触乾燥時間(20℃)	30分	
半硬化乾燥時間(20℃)	2時間	
塗り重ね可能時間(20℃)	2時間以上	

※気温および躯体温度、また塗装後2時間は5℃以上でないと完全に造膜しない場合がありますのでご注意ください。
 ※施工時は、必ず下塗りとして専用のビニロックV.Oシーラーを塗装してください。
 ※調色には、ビニロックV.O-II原色(6色)または、ロックトーンカララント7000(ベースの7%以内)を使用してください。
 ※ビニロックV.Oスーパーホワイトは受注生産品です。