



弾性ビニロックスーパー

弾性ビニロックスーパーは、100%アクリル弾性エマルジョンをベースに作られており、その柔軟性によりコンクリートやモルタル仕上面に発生するクラックによく追従します。又低汚染性で汚れがつきにくく、防水性にすぐれ、壁面からの雨水の浸入を防ぎ、コンクリート等の劣化を防止します。

■ 特 長

- 単層型ですので塗装工程が簡単で経済的です。
- 作業性が非常によく、きれいなパターンに仕上がります。
- 塗膜はすぐれた光沢をもち、光沢の保持性にすぐれています。
- 耐候性に優れ、表面タックが少なく、汚れがつきにくくなっています。
- 防藻、防カビ性にすぐれています。
- 低温及び高温における伸びにすぐれ、クラックによく追従いたします。
- 塗装作業時の泡が少ないのでピンホールができません。
- ローラー用は常備色として10色が揃っています。



■ 被塗物素材

- コンクリート、モルタル、ALC板など

■ 製品要綱

品 番	032-1102		032-1202	
品 名	弾性ビニロックスーパー (吹付用)		弾性ビニロックスーパー (ローラー塗装用)	
主 な 用 途	建物外壁			
容 量	16kg			
標準塗付量 (kg/m ² ・2回)	1.4~1.8		1.0~1.4	
標準塗布面積 (m ² /16kg・2回)	9~11		11~16	
希 釈 剤	水			
希 釈 割 合 (重量%)	ローラー	下塗 0~2 (砂骨ローラー)、上塗 3~10 (中毛ローラー)		
	スプレー	下吹 5~10、上吹 0~2、		
標 準 塗 装 回 数	2			
指触乾燥時間 (20℃)	30分			
半硬化乾燥時間 (20℃)	8時間			
塗り重ね可能時間 (20℃)	4時間以上			

※調色の際には、032ライン弾性ビニロックスーパー原色 (4色) を使用してください。

なおロックトーンカララント7000 (ベースの7%以内) でも調色可能です。

※下塗りとして、適正シーラー (033-0110、0150、1152、1157) を必ず塗装してください。