



弾ビニ シリコンアクリル

弾ビニシリコンアクリルは、柔軟性のある高級アクリル樹脂に、シリコン成分をハイブリッドさせた塗料です。無機質であるシリコン成分が低帯電性による耐汚染性を発揮すると同時に、アクリル成分がすぐれた耐候性、耐久性、可とう性を示します。従来より市販されている単層弾性塗材より、機能、性能面をより一層向上させた低汚染型アクリルシリコン系単層弾性仕上塗材です。

■ 特 長

- 高性能アクリルシリコン樹脂の使用で、従来のアクリル形単層弾性と比較して、一層耐候性、耐久性がすぐれています。
- 一般の単層弾性に比べて汚れが付きにくい設計になっています。
- 防藻・防カビ性にすぐれています。
- 外部からの雨水等の浸透を防ぐ防水性と水蒸気の透湿性を合わせもっています。
- 泡の発生が少ないので、ピンホールができにくく、きれいなパターンが得られます。
- 常備色として12色が揃っています。



■ 被塗物素材

- コンクリート、モルタル、ALC板など

■ 製品要綱

品 番 ・ 品 名	032-5202 弾性ビニロックシリコンアクリル ホワイト
主 な 用 途	建物外壁の新設及び塗替え塗装
容 量	16kg
標準塗付量 (kg/m ² ・2回)	1.0~1.4
標準塗布面積 (m ² /16kg・2回)	11~16
希 釈 剤	水
希釈割合 (重量%)	上塗1回目 0~2 (砂骨ローラー)、上塗2回目 3~10 (中毛ローラー)
標準塗装回数	2
指触乾燥時間 (20℃)	30分
半硬化乾燥時間 (20℃)	8時間
塗り重ね可能時間 (20℃)	4時間以上

※調色をする場合は、弾ビニシリコン原色 (3色) または、ロックトーンカララント7000 (ホワイトに対して5%以内) を使用してください。

※下塗りとして、適正シーラー (033-0110、0150、1152、1157) を必ず塗装してください。