



061-7000番級

2液型 サビカット

ロックペイントの「2液型サビカット」は、付着性および浸透性にすぐれたターペン可溶型の特殊変性エポキシ樹脂を使用した高性能のサビ止め塗料です。

原料に鉛やクロム化合物を使用していないため、環境にもやさしく、速乾性で各種上塗り塗料が塗装できるため、鉄鋼構造物の新設塗装や塗り替えに大きな威力を発揮します。

■ 特 長

- 浸透性にすぐれた2液特殊変性エポキシ樹脂の使用で、2種ケレン金属面に対する付着、浸透性にすぐれ、すぐれた防錆効果を発揮します。
- 溶解力の弱い溶剤を使用していますから旧塗膜を侵すことがないため、活膜状態の各種旧塗膜に直接塗装が可能です。また、においがマイルドですから、周辺地域や作業者の環境にも配慮した塗料です。
- 鉛やクロム化合物を一切含まない特殊防錆顔料を使用しており、また、溶剤にもトルエンやキシレンも使用していない環境対応型のサビ止め塗料です。
- ハケ、ローラーやエアレス塗装の作業性にすぐれ、タレにくく、上塗り塗料の吸い込みが少ないので、美しい仕上がりが得られます。



■ 被塗物素材

- 屋内外金属面

■ 製品要綱

品 番 ・ 品 名	061-7530 2液型サビカット（赤サビ色）主剤、061-7910 2液型サビカット硬化剤	
主 な 用 途	屋内外の鉄鋼構造物、金属機器類の新設および塗り替え用下塗りとして。 亜鉛メッキ面、トタン、アルミ板、ステンレスの新設および塗り替え用下塗りとして。	
容 量	主剤 14.4kg、硬化剤 1.6kg	
配 合 比	主剤：硬化剤＝9：1	
標準塗付量 (kg/m ² ・回)	0.13～0.15	
標準塗布面積 (m ² /16kg・回)	114～133	
希 釈 剤	塗料用シンナー 016-0059	
希釈割合 (重量%)	ハケ・ローラー	0～5%
	スプレ－	5～10%
標準塗装回数	1	
可使時間 (20℃)	5時間	
指触乾燥時間 (20℃)	1時間	
半硬化乾燥時間 (20℃)	3時間	
塗り重ね可能時間 (20℃)	4時間以上7日以内	

※2液型サビカットには、061-7531 グレー色、061-7532 ホワイト色もあります。

※適合上塗り塗料、塗装可能な旧塗膜等についての詳細は、専用カタログをご覧ください。