

環境配慮型塗料

ユートン

水性ミラクルS

屋内外木部用/水性ウレタンエマルジョン塗料

SX-211

ハイグロス

SX-211-50

セミグロス

SX-211-99

ローグロス

安全 低臭 超耐候性

- 屋外での耐候性が抜群。
- 屋内での日ヤケ防止効果に優れる。
- 水性のため不燃性で、引火性がありません。

AQUA

紫外線吸収剤
配合

(社)日本塗料工業会登録	
登録番号	G01161
ホルムアルデヒド 放散等級	F☆☆☆☆
問い合わせ先	http://www.toryo.or.jp

学校環境衛生基準適合

荷姿 16L/4L

屋外木部の耐久透明仕上げ



GEN GEN

GEN GEN CORPORATION



エートン

環境配慮型塗料

屋内外木部用/水性ウレタンエマルジョン塗料

水性ミラクルS

SX-211
ハイグロス

SX-211-50
セミグロス

SX-211-99
ローグロス

塗装方法 刷毛塗り・スプレー等

標準塗布量 80~100g/m² ※素材により異なります。

使用方法 原液でご使用ください。

着色する場合：素地着色する場合にはエクステカラーをご使用ください。

乾燥時間 指触乾燥：1~2時間 硬化乾燥：6時間以上

(温度20℃ 湿度75%) 最終乾燥：24時間以上 ※気温、湿度、塗布量により異なります。

用途 ・ラティス ・ウッドデッキ ・木製フェンス ・柱 ・屋外ベンチ ・ガーデニングファニチャー
・木製遊具など屋内外木部全般

物性表

試験項目	試験項目			試験項目	試験項目
	塗料粘度 (cps)	300cps			
光沢(グロス)	ハイグロス	セミグロス	ローグロス	指圧乾燥	6時間以上(20℃)
	85	40	10	鉛筆硬度	H
外観	(塗布量、下地条件によって異なります。)			耐酸性	○(5% 酢酸)
	乳白色			耐アルカリ性	○(1% 炭酸ナトリウム)
指触乾燥	1~2時間(20℃)			耐衝撃性	○(500gの鉄球を30cm上から落下)

標準塗装工程仕様

クリアー仕上げ

ステインクリアー仕上げ

工程	使用材料	配合比	塗装方法	塗布量(g/m ²)	乾燥(20℃)
1	素地調整	サンドペーパー	P180~240		
2	下塗り着色	水性ミラクルS各ツヤ 100	刷毛塗り・スプレー等	80~100g/m ²	6時間以上
3	毛羽取り研磨	サンドペーパー	P320~400		
4	中塗り	水性ミラクルS各ツヤ 100	刷毛塗り・スプレー等	80~100g/m ²	6時間以上
5	研磨	サンドペーパー	P320~400		
6	上塗り	水性ミラクルS各ツヤ 100	刷毛塗り・スプレー等	80~100g/m ²	24時間以上

※ 高耐候性を得るためには、3回塗りをお薦めします。 ※ 3.毛羽取り研磨は、下塗り塗膜を研磨しすぎないように、ごく軽めに行ってください。
※ 塗りがえの場合には、旧塗膜をとり除いた後に行ってください。旧塗膜が残っている場合、密着が悪くなる事があります。

注意事項

1. 塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所に保管してください。(凍結しない場所)
2. ご使用前には塗料を十分攪拌してからご使用ください。
3. 塗布量が多すぎると乾燥が著しく遅くなり、ツヤムラ・乾燥不良の原因になりますのでご注意ください。又、塗布量が少なすぎると、塗料の性能が十分出ない可能性があります。標準塗布量を遵守してください。※塗布量は、素材の種類によって異なりますので、あくまでも目安としてください。
4. 塗装前に、素材の汚れ、ヤニ、ワックス等を除去してから塗装してください。
5. 5℃以下でのご使用は避けてください。(乾燥時間が著しく遅くなります)
6. 塗装時に使用した道具は、温石鹸水でよく洗浄してください。
7. どのような場合でも換気に十分注意してご使用ください。
8. 決して飲まないようにしてください。もし、誤って飲んでしまった場合には、直ちに医師の処置を受けてください。
9. 目に入らないようにしてください。目に入った場合は、直ちに大量の水で目を洗い医師の処置を受けてください。
10. 皮膚についた場合には、石鹸で水洗いしてください。
11. 初めて本製品をご使用される場合には、必ず目立たない場所で試し塗りを行ってください。
12. 他社製品との併用についても同様に試し塗りを行ってください。

廃棄方法

- 少量の場合には、吸収材(新聞紙等)に染み込ませ乾燥後適切な場所に廃棄してください。
- 量が多い場合には、専門の処理業者に依頼して廃棄してください。
- 水路や下水道には流さないでください。

●商品のご用命は下記の販売店で

Internet Paint Shop
ペいんとわーくす
<http://www.paint-works.net/>

GENGEN
玄々化学工業株式会社

本社・工場/〒496-0005 愛知県津島市神守町字中ノ折74
TEL 0567-28-9207 FAX 0567-28-9219
E-mailアドレス: info@gen2.co.jp
ホームページアドレス: <http://www.gen2.co.jp/>



QMS EMS
JIS Q 9001:2000, JIS Q 14001:1995
JSAQ11403, JSAE489

JIS認定工場(京ヶ野)
認定番号/4JS 0303
認定番号/4JS 0304