



ROCK PAINT

AUTOREFINISH® UNDERCOAT

ロック

1K マルチプラサフ

ロック1Kマルチプラサフは、特殊変性アクリル樹脂をベースにした、速乾タイプの1液型プラサフです。1液の使い易さと、2液型ポリウレタン系プラサフと同レベルの仕上がり感を兼ね備えており、新車塗膜やウレタン塗膜、ラッカー系塗膜のいずれの旧塗膜に対しても使用することができます。



特 長

- 1液型で硬化剤配合の手間がなく、可使時間の制限もない。
- 速乾性でフラッシュオフが短時間で済み、作業時間の短縮が図れる。
- 吸い込みが少なく、上塗り塗装後の鮮映性にすぐれている。
- 研磨作業性にすぐれ、サンディングが容易。
- 希釈安定性が良好で、分離、沈殿しにくい。

使用方法

1. 希釈割合 (重量比)	202-0107 ロック1Kマルチプラサフ 100部 シンナー 40～60部 (プロタッチ、パナロック、ロックエース、ハイロックの各シンナーおよびラッカーシンナーが使用できます。)	
2. 塗装 ● スプレーガン ● エアー圧力(手元圧) ● 塗装回数 ● 乾燥膜厚 ● フラッシュオフタイム	口径1.5～2.0mmφ 0.15～0.25MPa (1.5～2.5kgf/cm ²) 2～4コート 20～30μm/1コート 5～10分	
3. 乾燥時間 ● 研磨可能時間 ● 上塗り可能時間	[常温(20℃)の場合] 30分以上 1時間以上	[強制乾燥の場合] 60℃×10分以上 60℃×10分以上 (乾燥膜厚が80μmの場合)
4. 研磨 ● 水研ぎ ● 空研ぎ	P400 → P800 ペーパー (上塗りが濃色系の場合、P800以上で仕上げる) P320 → P600 ペーパー (上塗りが濃色系の場合、P600以上で仕上げる)	

適用素材

自動車用鋼板(防錆鋼板、ハイテンション鋼板対応)

適台下塗り

- 2液型ウオッシュプライマー
- 各種ポリエステル樹脂パテ
ロックイックパテ180〔細目〕および240〔仕上げ用〕
ロックイーザーパテ細目および仕上げ用
ロックポリパテ各種
〔HBタイプではありませんから、鋳金パテや中間パテの上には直接塗装しないでください。〕

適海上塗り

- 1液ベースコート塗料〔プロタッチ〕
- 2液アクリルウレタン塗料
〔パナロック、ロックエース、ハイロック〕
- ラッカー系塗料
〔ロックラッカー、038ラインコーロック〕

プラスチックバンパーの補修

- ①素地調整 ● P400以上の不織布研磨材かサンドペーパーで足付けを行う。
● PP素材へは必ず051-4005または051-4021PP用プライマーを塗装する。
- ②通常の仕様で1Kマルチブラサフを塗装する。
- ③2液ウレタン系上塗(カラーベースおよびクリヤー)を使用する場合は、051-4015プラスチック用硬化剤または051-4016スポイラー用硬化剤を、それぞれの塗料の仕様に従って配合し、塗装してください。

製品要綱

- 品番・品名: 202-0107 ロック1Kマルチブラサフ
- 入 目: 4kg
- 消 防 法: 第4類 第一石油類〔危険等級Ⅱ〕
- 色 目: グレー



印刷ですが実際の色と多少異なる場合があります。

1液ベースコート使用後の再補修時の注意点

上塗りに1液ベースコート(プロタッチ)を使用した際は、再補修時に次の点に注意してください。

- 1Kマルチブラサフを使用して補修後すぐに再補修する場合、本製品の希釈にプロタッチシンナーは使用しないでください。(プロタッチシンナーは蒸発速度が遅く、溶解力も比較的強いいため、旧塗膜を侵すおそれがあります。)
- 再補修時には、通常の補修の場合よりもよく乾燥させてください。また、各コートごとに十分フラッシュオフをとってください。ブラサフ塗膜内に溶剤が多く含まれた状態で上塗り塗料を塗装すると、旧塗膜を侵すおそれがあります。再補修時の1Kマルチブラサフの乾燥の目安は、60℃×20分以上です。

注意事項

- 塗料は使用前に十分攪拌し、全体を均一にしてください。
- 希釈した塗料を長期間放置しますと沈殿を生じることがありますので、使用の際はよく攪拌、ろ過をしてください。
- 素地の調整は十分に行ってください。汚れ、錆、油などは完全に除去し、旧塗膜のワレ、フクレ、チョーキングなども取り除いてください。塗装部およびその周辺はP240~P320程度のサンドペーパーで足づけし、脱脂して清浄な面としてください。
- 塗装はドライコートにならないようにウエットスプレーをしてください。
- 一度に厚塗りせず、フラッシュオフをとりながら数回に分けて塗装してください。塗装間隔をあけずに厚塗りしますと、旧塗膜を侵したり、上塗り塗装後の艶びけや肉やせの原因になります。本品はHBタイプでありませんので極端な厚塗りはできません。標準膜厚は70~120μmです。
- 希釈に洗浄用シンナーは使用できません。また、脱脂にはブレスルベント以外のシンナーは使用できません。
- その他、使用の際には製品容器に記載の注意事項ならびに製品安全データシート(MSDS)をよく読んでください。



ロックペイント 株式会社

東京営業部 〒136-0076 東京都江東区南砂2-37-2
TEL(03)3640-6000 FAX(03)3640-9000
札幌営業部 〒003-0011 札幌市白石区中央一条4-3-48
TEL(011)812-2761 FAX(011)812-9304
横浜営業部 〒232-0016 横浜市中区宮元町3-53
TEL(045)742-6675 FAX(045)742-6669
名古屋営業部 〒454-0059 名古屋市中川区福川町1-1
TEL(052)351-6500 FAX(052)361-7433

大阪営業部 〒555-0033 大阪市西淀川区姫島3-1-47
TEL(06)6473-1055 FAX(06)6473-1000
岡山営業部 〒700-0816 岡山市富田町2丁目10-7 森ビル
TEL(086)223-8610 FAX(086)223-8612
広島営業部 〒730-0011 広島市中区基町1-19 菅坂ビル203
TEL(082)222-8726 FAX(082)222-8724
福岡営業部 〒813-0119 福岡県糟屋郡新宮町緑ヶ浜3-2-1
TEL(092)962-0661 FAX(092)963-1241

URL <http://www.rockpaint.co.jp>

取扱販売店

Internet Paint Shop
ぺいんとわーくす
<http://www.paint-works.net/>