

3M™ ウルトラフィーナ™ グロスアップ コンパウンド 5959

つや出し用

ボディーショップのためのつや出し剤 遂に誕生!!

納車前の最終仕上げのために作られた つや出し剤です。



Gloss Up Compound Swirl-free Finish

★ 納車品質の“つや”!

納車前の最終仕上げに適した、高い“つや”が得られます。

大変伸びが良いため、少量の使用で十分な“つや”を引き出すことが可能です。

★ オーロラマーク除去が可能!

ダブルアクションのサンダー/ポリッシャーとの組み合わせでオーロラマークの除去が可能です。

シングルアクションポリッシャーでもつやの高い皮膜によってオーロラマークの発生を抑制します。

★ “はじき なし”を目指した製品設計!

塗装はじきなどへの影響を考慮した成分・組成となっています。

更に、はじきの原因となる“使用時の飛び散り”を抑えるため、粘度の高い液状となっています。

3M

3M™ ウルトラフィーナ™ グロスアップ コンパウンド 5959

つや出し用

■ 作業方法 (弊社推奨製品はチラシ下部をご覧ください)



① 使用前によく振り、約50cm四方の塗膜面に対し、スポンジバフに約0.3g(米粒3つ程度)をつけ、よく伸ばして下さい。
(キャップを閉める際は、飛び散らないよう口を押さえるようにして下さい)



② サンダー/ポリッシャーで伸ばしながらバフがけを行ってください。キュッと音が鳴ったり、光が出てくれば拭きあがりです。

オーロラ除去にはダブルアクションのサンダー/ポリッシャーの使用を推奨します。



③ きれいな専用クロスで十分に拭きあげてください。必要に応じ、①～③の作業工程を繰り返して下さい。



納車品質の“つや”

3M™ ウルトラフィーナ™ コンパウンドシリーズは仕上がり重視のコンパウンドです。本製品は更に高いつやを求める声に応えた、最終仕上げを行うためのつや出し剤です。

オーロラマーク除去が可能

ダブルアクションのサンダー/ポリッシャーでランダムな研磨目を形成することで、オーロラマークの除去が可能です。シングルアクションポリッシャーで使用した際も、研磨目を更に小さくするとともに、つやの高い皮膜によってオーロラマークの発生を抑制します。



作業前



作業後

“はじき なし” を目指した製品設計

本製品を施工したパネルに直接塗装しても、はじきが出ないことを目指して設計された製品です。※ 揮発性の高いつや出し成分を使用することで、隣接する塗装現場への影響を抑えます。使用量は少量で粘度も高いため飛び散りづらく、より安心して使用できます。

※はじきが全く発生しないことを保証するものではありません



他社製品使用時にはじいた例



本製品使用例

本製品及び他社つや出し剤を施工したパネルに、脱脂等を行わず直接塗装した場合の塗装結果の一例。本製品は塗装はじきへの影響が少ないことが分かります。(当社での社内評価試験による)

製品一覧 NEW

発注品番	製品名	容量	1ケースの数量
5959	3M™ ウルトラフィーナ™ グロスアップ コンパウンド 5959	473ml/本	6本

推奨オプション (本製品と一緒に使うことで作業性・仕上がり向上します)

発注品番	製品名	サイズ	1ケースの数量
5734	3M™ ポリッシングスポンジ 5734	175mm径×20mm厚	20枚
5767	3M™ ウルトラフィーナ™ バフ ソフトスポンジ 5767	190mm径×30mm厚	10枚
5766	3M™ ウルトラフィーナ™ バフ ソフトスポンジ 5766	190mm径×50mm厚	6枚
5351	3M™ 仕上げワイブ 5351	36cm×36cm	20枚

3M、ウルトラフィーナは3M社の商標です。



住友スリーエム株式会社
オート・アフターマーケット製品事業部
<http://www.mmm.co.jp/aad/>

Please Recycle. Printed in Japan.
Copyright © 2013 3M. All Rights Reserved.
AAD-273-A(061310)IT 410640N

カスタマーコールセンター

製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-211

ナビダイヤル® 市内通話料金でご利用いただけます。
受付時間/8:45～17:15 月～金(土・日・祝・年末年始は除く)

カタログのご請求はファクスで

0120-282-369